JARLEP G

Roztwór asfaltowy do gruntowania

JARLEP G - roztwór asfaltowy do gruntowania, koloru czarnego o konsystencji płynnej do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Dane techniczne

Skład: mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i innych dodatków uszlachetniających.

Czas schnięcia: nie dłuższy niż 6h
Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: min.. 31^{0}C
Lepkość umowna w temp. 23±0,5^{0}C(mierzona kubkiem wypływowym nr 4): od 45 do 55s

Temperatura stosowania: od +5^{0}C do 25^{0}C

Zgodność z normą: PN-B-24620:1998/Az1:2004
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0517 wydanie 2

Zużycie: w zależności od rodzaju i stanu gruntowanego podłoża wynosi 0,4 do 0,8kg/m^2 przy jednokrotnym nanoszeniu.
Ilość warstw:
- gruntowanie: 1 warstwa
- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy

Dostępne opakowania: 10l, 20l

Uwagi

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży spożywczo-żywnościowej oraz do materiałów smołowych.
Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, stosować odzież , okulary i rękawice ochronne .Wyrób stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.
Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.
Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi (benzyna lakowa).
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23^{0}C±2^{0}C i wilgotności 55%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki wyrobu lub z etykieta na opakowaniu.

Właściwości

- głęboka penetracja podłoża
- działa na lekko wilgotnych podłożach
- zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją
- zwiększa przyczepność podłoży
- powłoka odporna na słabe kwasy i zasady
- jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską

Zastosowanie

- gruntowanie podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju warstwy hydroizolacyjne, ławy, fundamenty, podziemne części budowli
- wykonywanie samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego
- podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne
- zabezpieczenia elementów drewnianych i metalowych zagłębionych w gruncie

Sposób stosowania

Roztwór po dokładnym wymieszaniu nanosi się na suche, oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub natrysku..Zalecana temperatura nanoszenia powyżej +5^{0}C. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przechowywanie wyrobu w ogrzewanym pomieszczeniu na 1-2 doby, dzięki czemu roztwór zachowuje optymalną płynność
Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Transport i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła, ognia i elementów grzewczych.
Przydatność do użycia 24 miesiące od daty produkcji.
W czasie transportu wyrób należy zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania. Składować maksymalnie w trzech warstwach. Można przechowywać w ujemnych temperaturach.

„IZOLACJA – JAROCIN" S.A. 63-200 Jarocin ul. Poznańska 24 – 26 tel.: +48/ 62 / 747 04 00, fax: +48/ 62 / 747 04 04

www.izolacja-jarocin.pl