# INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU
**Nr IT-CE 8/1/2023**
**Data: 30.11.2023**

**1. Nazwa wyrobu:** Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
**JARBIT V80 S40**

**2. Producent / miejsce produkcji:** „IZOLACJA – JAROCIN" S.A. 63 – 200 Jarocin , ul. Poznańska 24-26

**3. Specyfikacja techniczna** :EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004+EN 13969:2004/A1:2006

**4. Opis wyrobu:** papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu niemodyfikowanego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnistym piaskiem a spodnia strona profilowana zabezpieczona folią PE.

**5. Przeznaczenie i zakres stosowania:**

Do wykonywania izolacji dachów jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych na stabilnych podłożach przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w budownictwie typ A. Nie stosuje się jako pokrycie jednowarstwowe, nie jest przeznaczona do pokryć pod uprawy roślinne.

**6. Informacje dla użytkownika:**

Prace dekarskie prowadzić w temperaturze powyżej +5ºC (przygotowanie rolek +18ºC /24 godz.)
Nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Warunki stosowania:
Układać metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym wg wytycznych producenta lub mocować mechanicznie. Przy mocowaniu mechanicznym zgrzać zakłady. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie:
Palety z rolkami należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Palety ustawiać w jednej warstwie na równym podłożu.
Transport:
Palety z rolkami należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie w pozycji stojącej obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

**7. Dokumenty związane:**
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1434-CPR- 1059, 1434-CPR-1060 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Gdańsku , jednostka notyfikowana nr1434; Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1454, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
- Deklaracja właściwości użytkowych nr 8/1/2023

izolacja JAROCIN

# INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU
**Nr IT-CE 8/1/2023**
**Data: 30.11.2023**

**8.Właściwości wyrobu:**

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Wady widoczne: | wyrób pozbawiony wad widocznych |
| Długość | ≥ 10,0 m |
| Szerokość | ≥ 1m |
| Prostoliniowość | odchyłka ≤ 20 mm / 10m długości |
| Grubość papy | 4,0mm ±10% |
| Maksymalna siła rozciągająca:<br>-kierunek wzdłuż<br>-kierunek w poprzek | <br>500N/50mm±150N/50mm<br>300N/50mm±150N/50mm |
| Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:<br>-kierunek wzdłuż<br>-kierunek w poprzek | <br>3% ±2%<br>3% ±2% |
| Giętkość w niskiej temperaturze | brak rys i pęknięć w temp.0°C /ø30 mm |
| Wodoszczelność | odporna na ciśnienie 2 kPa, 10 kPa |
| Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | brak oznak spływania w temperaturze 70°C |
| Reakcja na ogień | klasa E |
| Substancje niebezpieczne | wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej |
| Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):<br>- wzdłuż<br>- w poprzek | <br>60N ± 30N<br>80N ± 30N |
| Przenikanie pary wodnej | μ=20000 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | $B_{ROOF}$(t1,t2) |
| Wodoszczelność po sztucznym starzeniu | odporna na ciśnienie 2 kPa |
| Wodoszczelność po działaniu chemikaliów | spełnia wymagania |
| Wytrzymałość złączy na ścinanie:<br>-zakład podłużny<br>-zakład poprzeczny | <br>250N/50mm±100N/50mm<br>250N/50mm±100N/50mm |
| Odporność na uderzenie | brak perforacji przy h=1500mm (metoda A) |
| Odporność na obciążenie statyczne | brak perforacji przy 5kg (metoda A) |

(*) Istnieje możliwość produkcji papy o innej długości i/lub szerokości z zachowaniem wymagania, że określona w badaniach wartość długości i/lub szerokości jest nie mniejsza niż deklarowana.

**9. Informacje dla użytkownika:**

| | |
|---|---|
| Ilość $m^2$ na palecie * : | 200 $m^2$ |
| Ilość rolek na palecie *: | 20 szt. |

* - przy rolkach o długości 10 m