„IZOLACJA - JAROCIN" S. A.
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 24-26
tel. 0-62 747-04-00, fax 0-62 747-04-04
Dział Sprzedaży / Marketing 747-04-40
NIP 617-00-01-616, REGON 250569806

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego**: JARPLAST MOST**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego**: Papa zgrzewalna JARPLAST MOST**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**:**
   do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych zwanych dalej obiektami betonowymi. Izolację z papy JARPLAST MOST można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych. Papę zgrzewalną JARPLAST MOST układa się na powierzchniach betonowych zagruntowanych środkami gruntującymi JARLEP G lub JARLEP GM
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu**:**
   IZOLACJA – JAROCIN S.A.
   ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony**: nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**: system oceny 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

   7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

   7b. Krajowa ocena techniczna: **KOT Nr IBDiM-KOT - 2020/0517 wydanie 2 Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe oraz roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod nawierzchnie mostowe,** Jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Sieć Badawcza Łukasiewicz - IMBiGS jednostka akredytowana nr AC065,**
   Krajowy Certyfikat Zgodności ZKP nr 065-UWB-012
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Właściwości	Wymagania	J.M	Metody badań
1.	Wygląd zewnętrzny	Bez wad [1)]	-	PN-B- 04615:1990
2.	Szerokość arkusza	100±2,0	cm	PN-B-04615:1990
3.	Długość arkusza	500±5,0 750±7,5 4000±10,0	cm	PN-B-04615 : 1990
4.	Grubość arkusza	≥ 5,0	mm	Procedura IBDiM Nr PB-TM-1/1:2005 lub PN-EN 1849-1:2002
5.	Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową	≥ 3,0	mm	Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/2:2005
6.	Giętkość w niskiej temperaturze badana na wałku ø 30 mm	≤ -20	°C	PN-EN 1109:2013-07
7.	Przesiąkliwość według IBDiM	≥ 0,8	MPa	Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/3:2005
8.	Nasiąkliwość	≤ 0,5	%(m/m)	PN-B-04615:1990
9.	Siła zrywająca przy rozciąganiu [1)] : - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	 ≥ 1100 ≥ 800	N	PN-EN 12311-1:2001

10.	Wydłużenie przy zerwaniu [1] : - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	 ≥ 45 ≥ 50	 %	PN-EN 12311-1:2001
11.	Siła zrywająca przy rozdzieraniu [2] : - wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	 ≥ 250 ≥ 150	 N	Procedura badawcza IBDiM NrPB/TM-1/4:2013
12.	Siła zrywająca w stykach arkuszy papy	≥ 500	N	Procedura badawcza IBDiM NrPB/TM-1/9:2013
13.	Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off”[2]	≥ 0,5	MPa	Procedura badawcza IBDiM NrPB/TM-1/5:2016
14.	Wytrzymałość na ścinanie[3] Odporność na działanie podwyższonej temperatury, 100°C,2h	≥ 0,2 ≥100	MPa ^{0}C	PN-EN 13653:2017 PN-B-04615:1990
15.	Odporność na działanie podwyższonej temperatury, 100°C,2h	≥100	^{0}C	PN-B-04615:1990

[1] Arkusz papy powinien być bez dziur, załamań o równych krawędziach. Papa powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe przy rozwjaniu rolki na skutek sklejenia papy. Oznaczenie należy wykonać w temperaturze (23 ± 2)^{0}C.

[2] Oznaczenie należy wykonać w temperaturze (20 ± 2)^{0}C. Papa zgrzewalna ułożona na zagruntowanym (asfaltowym lub żywicznym środkiem gruntującym) podłożu betonowym.

[3] Papa zgrzewalna JARPLAST MOST ułożona na zagruntowanym podłożu betonowym (środkiem asfaltowym albo żywicznym) z ułożoną warstwą z asfaltu lanego ; ścinanie pod kątem 15°.

(*) Istnieje możliwość produkcji papy o innej deklarowanej minimalnej długości wyrobu.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

Jarocin, dn. 08.08.2025

(miejsce, data wystawienia)

Amanda Mikołajczak-Lewandowska

Pełnomocnik
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Amanda Mikołajczak-Lewandowska

(w imieniu producenta podpisała)