INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU
Nr IT-B 1/2020
Data: 08.08.2025

1. Nazwa wyrobu: Papa zgrzewalna **JARPLAST MOST**

2. Producent / miejsce produkcji: „IZOLACJA – JAROCIN" S.A. 63 – 200 Jarocin , ul. Poznańska 24-26

3. Specyfikacja techniczna:Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM - KOT-2020/0517 wydanie 2

4. Opis wyrobu: papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta jest posypką z łupków mineralnych,a spodnia strona profilowana zabezpieczona folią PE.

5. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych.
Izolację z papy można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym budowlach podziemnych.

6. Informacje dla użytkownika:

Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie, przy temperaturze powyżej +5ºC.
Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru i opadów atmosferycznych.
Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu.

Warunki stosowania:
Izolację z papy należy układać po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym wg wytycznych producenta tj. JARLEP G lub JARLEP GM albo żywicznym środkiem gruntującym posiadającym aktualną Krajową Ocenę Techniczną IBDiM w Warszawie.
Podłoże betonowe przeznaczone do gruntowania powinno być wykonane co najmniej 14 dni przed zabiegiem gruntowania.
Podłoża zagruntowanego gruntem żywicznym nie należy ponownie gruntować asfaltowym środkiem gruntującym i na odwrót.
Wyrób budowlany należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej i z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:
Palety z rolkami należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Palety ustawiać w jednej warstwie na równym podłożu.
Transport:
Palety z rolkami należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie w pozycji stojącej obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

7. Dokumenty związane:
- Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 065-UWB-012 wydany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-IMBiGS w Katowicach, akredytowaną jednostką certyfikującą nr AC065
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/2020

izolacja JAROCIN

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU
Nr IT-B 1/2020
Data: 08.08.2025

8.Właściwości wyrobu:

Właściwość	Wartość
Wygląd zewnętrzny	bez wad
Szerokość arkusza	100 cm ± 2,0 cm
Długość arkusza	500 cm ± 5,0 cm 750 cm ± 7,5 cm 4500 cm ± 10,0 cm
Grubość arkusza	≥ 5,0 mm
Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową	≥ 3,0 mm
Siła zrywająca przy rozciąganiu: -wzdłuż arkusza -w poprzek arkusza	 ≥1100 N/50 mm ≥800 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu: -wzdłuż arkusza -w poprzek arkusza	 ≥45 % ≥50 %
Giętkość badana na wałku Ø 30mm (górna i dolna powierzchnia arkusza papy)	≤-20 °C
Przesiąkliwość wg IBDiM	≥0,8 MPa
Nasiąkliwość	≤0,5 % (m/m)
Siła zrywająca przy rozdzieraniu: -wzdłuż arkusza - w poprzek arkusza	 ≥250 N ≥150 N
Siła zrywająca w stykach arkuszy papy	≥500 N
Przyczepność do podłożą badana metodą „pull-off"	≥0,5 MPa
Wytrzymałość na ścinanie	≥0,2 MPa
Odporność na działanie podwyższonej temperatury,100^{0}C, 2h	≥100 ^{0}C

(*) Istnieje możliwość produkcji papy o innej deklarowanej minimalnej długości wyrobu.

9. Informacje dla użytkownika:

Ilość m^2 na palecie * :	120 m^2
Ilość rolek na palecie *:	24 szt.

* - przy rolkach o długości 5 m