izolacja JAROCIN

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU
Nr IT-CE 87/2022
Data: 19.12.2022

1. Nazwa wyrobu: Membrana dachowa **W/400/1200 stalowa**

2. Producent / miejsce produkcji: „IZOLACJA – JAROCIN" S.A. 63 – 200 Jarocin , ul. Poznańska 24-26

3. Specyfikacja techniczna : EN 13859-1:2010 (PN-EN 13859-1:2010)

4. Opis wyrobu: Membrana dachowa jest wykonana na osnowie z tektury impregnowanej z obustronną powłoką z asfaltu oksydowanego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta (wykończona)jest drobnoziarnistą posypką mineralną , a spodnia wypełniaczem mineralnym, drobnoziarnistym piaskiem lub folią PE.

5. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do wykonywania warstwy podkładowej pod nieciągłe pokrycia dachowe np. gonty asfaltowe, blachy , dachówki na dachach o nachyleniu do 20^0 .

6. Informacje dla użytkownika:

Prace dekarskie prowadzić w temperaturze powyżej +5°C .
Nie należy układać membrany w przypadku mokrej powierzchni dachu, oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Warunki stosowania:
Mocować mechanicznie do desek, płyt OSB, płyt MFP itp. na zakład od 8 do 10 cm . Przy spadkach dachu do 20^0 zaleca się mocować wstęgę równolegle do okapu, przy większych spadkach – prostopadle. Jeżeli warstwa membrany ma stanowić tymczasową samodzielną izolację wodochronną dachu, zakłady skleić klejem bitumicznym np. Lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno JARLEP L.
Przechowywanie:
Palety z rolkami należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Palety ustawiać w jednej warstwie na równym podłożu.
Transport:
Palety z rolkami należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie w pozycji stojącej obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

7. Dokumenty związane:
- Deklaracja właściwości użytkowych nr 87/2023r.
- Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień wydany przez Sieć Badawcza – Łukasiewicz - IMBiGS w Katowicach Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA", jednostka notyfikowana nr 1454

izolacja JAROCIN

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU
Nr IT-CE 87/2022
Data: 19.12.2022

8.Właściwości wyrobu:

Właściwość	Wartość
Długość	≥ 15,0 m
Szerokość	≥ 1m
Prostoliniowość	odchyłka ≤ 30 mm / 15m długości
Gramatura	2,4 kg/m^2 ± 0,3 kg/m^2
Maksymalna siła rozciągająca: -wzdłuż -w poprzek	 500N/50mm ± 200N/50mm 300N/50mm ± 200N/50mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej -wzdłuż -w poprzek	 3% ± 2% 3% ± 2%
Giętkość w niskiej temperaturze	brak rys i pęknięć w temp. 0 °C /ø30 mm
Reakcja na ogień	Klasa E
Odporność na przesiąkanie wody	Klasa W1
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem -wzdłuż -w poprzek	 100N ± 50N 100N ± 50N
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu	Klasa W1
Maksymalna siła rozciągająca po sztucznym starzeniu -wzdłuż -w poprzek	 500N/50mm ± 200N/50mm 300N/50mm ± 200N/50mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej po sztucznym starzeniu -wzdłuż -w poprzek	 3% ± 2% 3% ± 2%

(*) Istnieje możliwość produkcji membrany o innej długości i/lub szerokości z zachowaniem wymagania, że określona w badaniach wartość długości i/lub szerokości jest nie mniejsza niż deklarowana.

9. Informacje dla użytkownika:

Ilość m^2 na palecie * :	300 m^2
Ilość rolek na palecie *:	20 szt.

* - przy rolkach o długości 15 m